

アンティクトーン



アンティークな風合いを再現し、建築物に重厚感をもたせることが可能。

主成分	ジュラクベンアート・ストーン アクリルシリコン樹脂、砂 アンティクトーンT 特殊アクリル樹脂、砂
標準塗布量	ジュラクベンアート・ストーン (下塗材用) 1kg/㎡ (20㎡/缶) ジュラクベンアート・ストーン (パターン材用) 22~4kg/㎡ (5~9㎡/セット) アンティクトーンT 0.15~0.3kg/㎡ (13.3~26.6㎡/4kgポリ缶)
標準色	6
荷姿	ジュラクベンアート・ストーン 20kg/缶 専用骨材(粗目) 6kg/袋(2袋/ケース・別売) 専用骨材(細目) 2.3kg/袋(4袋/ケース・別売) アンティクトーンT 4kg/ポリ缶 16kg/缶
主な適用下地	コンクリート、モルタル、ブロック、ALC板、押出成形板

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0411003
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/
ジュラクベンアート・ストーン	
日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0602001
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/
アンティクトーンT	



パンフレットをご用意していますので、ご請求ください。

▼仕上がりテクスチャー



ローマーノ細目



トラバーチン細目



ローマーノ粗目



トラバーチン粗目

目地工法

大壁に施工する場合は、塗り継ぎによるムラが出やすいので、必ず目地を設定してください。

▼抜き目地



目地棒や目地テープを貼り、ジュラクベンアート・ストーン塗布、パターン出し後、抜き取る工法

▼躯体目地



コンクリートを打ち込む際、あるいは、下地モルタルを塗る際に、あらかじめ目地を作っておく工法



九州防水(株)自社ビル(福岡県久留米市)



個人邸(千葉県柏市)、元請:(有)谷中工業

内装仕上塗材

外装仕上塗材

補助材

施工用具

施工情報

標準設計価格